

12 MC

Pellicole di Sicurezza

Uso Interno

Antigraffio Sì

Garanzia produttore 12 Anni

Impatto EN 356 P2A

DIN 52290 Parte 4, A1

Anti bomba GSA Livello D
(4psi/30psi/msec)

IDF Test di Siach Gefen

UL 972 Materiale del vetro
resistente ai furti

Fuoco ASTM E330

TAS 201,202,203

Codice edilizio della Florida (Sezione Uragani)



Dati Tecnici

Vetro Singolo

Doppio Vetro

Luce Visibile Trasmessa	87%	-
Luce Visibile Riflessa (Int)	11%	-
Luce Visibile Riflessa (Est)	11%	-
Ultravioletti Bloccati	99%	-
Energia Solare Totale Riflessa	10%	-
Energia Solare Totale Trasmessa	78%	-
Energia Solare Totale Assorbita	12%	-
Riduzione dell'abbagliamento	3%	-
Coefficiente di ombreggiatura	0.94	-
Coefficiente di guadagno di calore solare (valore G)	0.82	-
Valore U Invernale	6.07	-
Energia solare totale respinta	18%	-